

Fiche technique

Original 55

Original 55 
Acoustic


Classification	Normes	Unités	
Norme produit		NF EN ISO 10582	NF EN ISO 10582
Classement Européen	NF EN ISO 10874	33-42	33-42
Caractéristiques	Normes	Unités	
Format	EN ISO 24342	cm	Lame : 18 x 120 cm Dalle : 50 x 50 cm 91,44 x 91,44 cm
Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm	5,00 mm
Épaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	mm	0,55 mm
Groupe d'abrasion	EN 660-2	Groupe	T
Teneur en agent liant	ISO 10582	Type	I
Poids total	EN ISO 23997	g/m ²	8 100 g/m ²
6 400 g/m ²			
Performances	Normes	Unités	
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	EN ISO 23999	%	< 0,10 %
Réaction au feu	EN 13501-1	Classe	Bfj-s1
Valeur Moyenne du Pouvoir Calorifique Supérieur (PCS)	EN ISO 1716:2010	MJ/Kg	10,8
Efficacité acoustique (bruit de choc : ΔLw)	EN ISO 717-2 / 10140-3	dB	7
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	mm	< 0,10 mm
Résistance aux chaises à roulettes	EN ISO 4918:2009	Cycles	25 000 (sans dommage)
Résistance thermique	EN 12664	m ² .k/W	0,0187
Accumulation charges électrostatiques	EN 1815	kV	-0,6 kV Antistatique
Résistance au glissement	DIN 51130	Groupe	R9
Glissance (coef.)	EN 13893	μ	≥ 0,30 (classe DS)
Solidité des couleurs à la lumière	EN ISO 105-B02	Degré	> 6
Résistance aux produits chimiques	ISO 26987		OK
Traitement de surface			Polyuréthane
Chauffage par le sol	EN 12524	Degré	Max 27 °C
Max 27 °C			
Environnement	Normes	Unités	
Emissions dans l'air : TVOC	EN ISO 16000-6	μg/m ³	A+
Formaldéhyde à 28 jours REACH (règlement européen)	EN ISO 16000-3 REACH 1907/2006/CE	μg/m ³	Non détecté Conforme à la Norme en vigueur

Description


Description du produit	Revêtement de sol 100 % PVC vierge hétérogène / hétérogène acoustique en lame et en dalle selon les décors. La couche d'usure bénéficie d'un traitement Pu pour faciliter l'entretien.
Conseils d'utilisation	Bureaux, locaux commerciaux et halls.
Garantie	5 ans en usage commercial (selon conditions).
Conditionnement	Lames 18 x 120 cm - Carton de 10 lames = 2,16 m ² Dalles 50 x 50 cm - Carton de 10 dalles = 2,50 m ² Dalles 91,44 x 91,44 cm - Carton de 3 dalles = 2,51 m ²
Mise en œuvre	Support plan, lisse, sec et sain. Enduit de lissage classé P3. < 30 m ² : pose libre. > 30 m ² : piégé avec un fixateur type DALFIX ou équivalent. Pour des surfaces devant supporter des objets lourds pouvant être déplacés par la suite, le produit pourra être « piégé » avec un fixateur type DALFIX ou équivalent (voir notice de pose complète disponible sur le site www.udirev.com).
Conseils d'entretien	Lavage à la serpillière à l'aide d'un détergent neutre. Nettoyage quotidien au balai ou à l'aspirateur. Proscrire embouts et roulettes en caoutchouc (voir notice d'entretien complète disponible sur le site www.udirev.com).

LIBERTY®

Original 55
Original 55 
Acoustic



**SOL PVC
MODULAIRE**
**Lames & dalles
plombantes
amovibles**



Classe 33 - 42



EN 14041:2004



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Selon conditions



PVC sans phtalate



PVC vierge recyclable